

УДК 538.945+537.312.62

СПІВІСНУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПРОВІДНОСТІ В МОНОКРИСТАЛАХ $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ПРАЗЕОДИМУ

А.А. Завгородній, Р.В. Вовк, М.О. Оболенський, З.Ф. Назиров, О. Чурюкова

*Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
 Україна 61022 м. Харків-77 пл. Свободи, 4
 e-mail: Ruslan.V.Vovk@univer.kharkov.ua
 Надійшла до редакції 13 травня 2011 р.*

У роботі досліджено вплив допування празеодимом на провідність в базисній площині ВТНП-монокристалів $YBaCuO$. Встановлено, що збільшення ступеня допування празеодимом у зразках $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ призводить до посилення ефектів локалізації та реалізації в системі переходу виду метал - діелектрик, який завжди передує надпровідному переходу. Збільшення концентрації празеодима призводить до істотного зміщення точки переходу метал - діелектрик в область низьких температур.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: високотемпературна надпровідність, перехід метал - діелектрик, допування, монокристали $YBaCuO$, ефекти локалізації.

COEXISTENCE OF VARIOUS TYPES OF CONDUCTIVITY IN $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ SINGLE CRYSTALS WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PRASEODYMIUM

A.A. Zavgorodniy, R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, Z.F. Nazirov, E. Churyukova

*V.N. Karazin Kharkov National University, 4, Svoboda sq.
 61022, Kharkiv, Ukraine*

In present work we have investigated the conductivity in the *ab*-plane of the doped by Pr in HTSC $YBaCuO$ single crystals. It is shown, that the increasing of praseodymium concentration in samples of $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ leads to enhancement of the localization and realization in the system of the metal - insulator transition, which always precedes the superconducting transition. Increasing the praseodymium concentration leads to a significant shift of the metal - insulator transition to low temperatures.

KEY WORDS: high-temperature superconductivity, metal – insulator transition, doping, $YBaCuO$ single crystals, localization effects.

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОВОДИМОСТИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПРАЗЕОДИМА

А.А. Завгородній, Р.В. Вовк, М.А. Оболенський, З.Ф. Назиров, О. Чурюкова

*Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
 Украина 61022 г. Харьков-77 пл. Свободы, 4*

В работе исследовано влияние допирования празеодимом на проводимость в базисной плоскости ВТСП-монокристаллов $YBaCuO$. Установлено, что увеличение степени допирования празеодимом в образцах $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ приводит к усилению эффектов локализации и реализации в системе перехода вида металл - диэлектрик, который всегда предшествует сверхпроводящему переходу. Увеличение концентрации празеодима приводит к существенному смещению точки перехода металл - диэлектрик в область низких температур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокотемпературная сверхпроводимость, переход металл - диэлектрик, допирование, монокристаллы $YBaCuO$, эффекты локализации.

Як відомо [1], характерною особливістю високотемпературних надпровідників (ВТНП) є близькість діелектричного та надпровідного станів. У зв'язку з цим виникає закономірне питання про взаємовплив цих станів і, в цьому аспекті, яку роль відіграють ефекти локалізації при виникненні надпровідності в ВТНП? Найбільшу цікавість для дослідження цих питань має ВТНП-сполука $Re_1Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$, де $Re = Y$ або інший рідкоземельні елемент (так звана система 1-2-3). Це зумовлено одразу декількома причинами. По-перше, у випадку оптимально допованих киснем зразків, ці сполуки мають досить високу критичну температуру $T_c \geq 90$ К, що перевищує температуру рідкого азоту. По-друге, провідні властивості цих сполук можна відносно легко варіювати шляхом зміни вмісту кисню, а також за допомогою повної або часткової заміни складових компонент їх ізоелектронними аналогами. При цьому відомо [1], що заміна ітрію іншими рідкоземельними елементами практично не впливає на провідні властивості сполуки в нормальному і надпровідному стані. Виняток становить тільки заміна ітрію на празеодим, так звана «аномалія празеодима» [2]. Внесення навіть малих ($x \approx 0,05$) добавок празеодима в зразках $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ призводить до істотного погіршення їх провідних властивостей, яке виражається в зниженні T_c , зростанні питомого електроопору і посиленні ефектів локалізації. При досягненні концентрації $x \approx 0,6$ надпровідність у сполуці повністю зникає, і вона переходить у діелектричний стан. У той же час при такому переході кристалічна структура і кисневий індекс сполуки залишаються практично незмінними. Це, у свою чергу, дає нам можливість поступової зміни співвідношення між різними типами провідності і, таким чином, більш детального вивчення електротранспортних процесів в експериментальних зразках.

З урахуванням вищесказаного, у цій роботі була поставлена мета дослідити еволюцію позовжньої провідності в монокристалах $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ за різного ступеня легування празеодимом в широкому інтервалі концентрацій $0 \leq x \leq 0,5$.

МАТЕРІАЛИ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИКИ

Монокристали $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ вирощували за розчин-розплавною технологією [1]. Для отримання кристалів з частковою заміною Y на Pr, $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$, у початкову шихту додавали Pr_5O_{11} у відповідному процентному співвідношенні. Режими вирощування і насичення киснем кристалів $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ були такими ж, як і для нелегованих монокристалів [1]. Як початкові компоненти для вирощування кристалів використовували сполуки Y_2O_3 , $BaCO_3$, CuO і Pr_5O_{11} . Електроопір у аб-площині вимірювали по стандартній 4-х контактній методиці на постійному струмі до 10 мА. Температуру зразка визначали платиновим терморезистором.

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

На рис.1 (а) і (б) показані температурні залежності електроопору в базисній аб-площині, виміряні для монокристалів $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ з різним ступенем легування празеодимом. Видно, що по мірі зростання концентрації празеодима критична температура зменшується, а електроопір зростає, що узгоджується з літературними даними [2].




Рис. 1. Температурні залежності електроопору ρ_{ab} монокристалів $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ для різних концентрацій празеодима x: а – криві: 1 – 0,0; 2 – 0,05; 3 – 0,19; 4 – 0,23; б – криві: 5 – 0,34; 6 – 0,43; 7 – 0,48; 8 – 0,5.

При цьому слід зазначити, що для концентрацій празеодима ($0,0 \leq x \leq 0,34$) - рис.1 (а), експериментальні криві зберігають квазіметалевий характер залежності $\rho_{ab}(T)$. При подальшому зростанні концентрації празеодима рис.1 (б) ці криві набувають виду з характерним термоактиваційним прогином, що свідчить про посилення ролі ефектів локалізації.




Рис. 2. Залежності $\ln \rho_{ab} - 1/T$ при різній концентрації празеодиму. Позначення кривих ті ж, що і на рис. 1.

На рис.2 (а) і (б) ці ж залежності наведені в координатах $\ln \rho_{ab} - 1/T$. Видно, що в цих координатах експериментальні криві спрямляються в досить широкому температурному інтервалі, що відповідає їх описанню за допомогою аналітичного співвідношення:

$$\rho(T) \sim \exp\left(\frac{\Delta}{T}\right), \quad (1)$$

де Δ – деяка енергія активації.

У той же час, при зниженні температури нижче за деяке характерне значення починається систематичне відхилення експериментальних точок від лінійної залежності, що, згідно з [3], може слугувати ознакою реалізації в

системі переходу метал - діелектрик (МД) «андерсонівського» типу. Як відомо з літератури [3], перехід Андерсона може відбуватися також і в речовинах, які не є аморфними, але які, одночасно, мають певний ступінь неупорядкованості. У сполуках системи 1-2-3 роль такого фактора може відігравати як розупорядкування лабільної компоненти [1], так і індуквана допуванням празеодимом часткова кластеризація експериментального зразка [2].

У роботі [4] для аналізу експериментальних кривих $\rho_{ab}(T)$ була запропонована формула:

$$\rho = \frac{\rho_0 + \alpha T}{1 - n \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta E}{2kT}\right) \right]} - \frac{\beta T_c}{T - T_c}, \quad (2)$$

де перший доданок описує металевий або напівпровідниковий температурний хід електроопору в нормальному стані, а другий - флуктуаційну надпровідність, що виникає при температурі вище резистивного переходу в нормальний стан [5]; n і $1-n$ - частки металеві і напівпровідникової провідностей, відповідно.




Рис. 3. Температурні залежності $\sigma_{мет}(T)$ і $\sigma_{н.п.}(T)$ при різній концентрації празеодиму x : а) – криві: 1 – 0,0; 2 – 0,05; 3 – 0,19; 4 – 0,23; б) – криві: 5 – 0,34; 6 – 0,43; 7 – 0,48; 8 – 0,5. Стрілочками позначені точки, що відповідають температурі $T_{М}$.

Флуктуаційна параводність для цих експериментальних кривих більш детально аналізується нами в [5]. Апроксимація експериментальних даних за допомогою першого доданку у формулі (2) показана на рис.1 суцільними кривими. При цьому слід зазначити, що всі підгоночні параметри, використані в нашому аналізі, є лінійними залежностями одного з них, який фактично збігається зі значеннями концентрації празеодима в наших зразках. Таким чином можна зробити висновок про те, що в нашому випадку формула (2), як і в роботі [4], по суті є однопараметричною.

Використовуючи значення параметрів, отриманих з аналізу наших кривих за допомогою формули (2), ми, за методикою [4], розділили вклади, що відповідають металевій і напівпровідниковій складовим провідності для всіх досліджених зразків. На рис. 3 (а) і (б) показані температурні залежності $\sigma_{мет}(T)$ і $\sigma_{н.п.}(T)$, розраховані за формулами (3) [4] з використанням вищевказаних параметрів:




Рис. 4. Концентраційні залежності температури переходу метал – діелектрик $T_{М}$.

$$\sigma_1 = \frac{1-n}{\rho_0 + \alpha T} \quad \text{і} \quad \sigma_2 = \frac{n}{(\rho_0 + \alpha T) \exp\left(\frac{\Delta E}{2kT}\right)}. \quad (3)$$

З рис.3 видно, що незважаючи на те, що зі збільшенням концентрації празеодима частка напівпровідникової складової зростає, надпровідний перехід завжди настає після того, як починає виконуватися нерівність $\sigma_{мет} > \sigma_{н.п.}$. Іншими словами, можна зробити висновок про те, що в зразках $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ надпровідний перехід завжди передре переходу метал - діелектрик.

Якщо за точку переходу метал - діелектрик умовно приймати температуру $T_{М}$, при якій $\sigma_{мет} = \sigma_{н.п.}$, то можна бачити, що збільшення концентрації празеодима призводить до істотного зміщення $T_{М}$ в область низьких температур (див. рис. 4).

ВИСНОВКИ

На закінчення стисло підсумуємо результати, отримані в даній роботі. Збільшення ступеня допування празеодимом в зразках $Y_{1-x}Pr_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ призводить до посилення ефектів локалізації та реалізації в системі переходу виду метал - діелектрик, який завжди передре надпровідному переходу. Збільшення концентрації празеодима призводить до істотного зміщення точки переходу $T_{М}$ в область більш низьких температур, що,

ймовірно, пов'язано зі збільшенням частки напівпровідникового внеску в провідність експериментальних зразків.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodnij, I.L. Goulatis, V.I. Beletskii, A. Chreneos Structural relaxation, metal-to-insulator transition and pseudo-gap in oxygen deficient $\text{HoBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ single crystals // *Physica C*. – 2009. – Vol.469. – P. 203-206.
2. H.B. Radousky A review of the superconducting and normal state properties of $\text{Y}_{1-x}\text{Pr}_x\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ // *J.Mater. Res.* – 1992. - Vol.7, №7. - P. 1917-1955.
3. N.F. Mott Metal-insulator transition. - London: Word Scientific, 1974.
4. V.A. Voloshin, I.S. Abalysheva, G.Ju. Bochkova, F.A. Bojko, N.A. Doroshenko, Ja.I. Juzhelevskij Uslovija perekoda v svepppovodjavee sostojanie sistemy YReBaCuO (Re = Pr, Nd) // *FTT*. - 1996. -T.38, №5. - S.1553-1558.
5. A.A. Zavgorodnij, R.V. Vovk, Z.F. Nazirov, M.O. Obolens'kij, Є.I. Itrij Evoljucija fluktuacijnoji providnosti monokystaliv $\text{Y1-ZPrZBa2Cu3O7-}\delta$ po miri zrostannja vmistu praeodima // *Visnik Harkivs'kogo nacional'nogo universitetu, serija: fizichna "Jadra, chastinki, polja"*. - 2010. - № 933. - Vyp. 4/48/. - S.75-78.